

PROBLÉMAMEGOLDÁS

CND™ SHELLAC™ problémamegoldás

FÉNYTELEN VAGY RAGACOSOS TOP COAT	
KIVÁLTÓ OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Helytelen köttetés	- Vékony rétegekkel dolgozz. A megfelelő köttetés érdekében minden egyes réteget vékonyan kell felvinni. - Fontos, hogy a vendég keze megfelelően legyen a CND™ LED lámpában, emellett a Shellac™ üvegét minden esetben alaposan fel kell rázni használat előtt.
Nem CND™ lámpa használata, vagy keverés más márkák termékeivel	A CND™ Shellac™ termékek és LED lámpa egy rendszer részei, így együttes használatuk tudja a tökéletes minőséget garantálni. Más márkák termékeivel keverve sem a tökéletes köttetés, sem a tartósság nem garantált.
Kicsapódási réteg eltávolítása: nem megfelelő százaléku IPA használata	A magas fényű eredményért minden esetben 99%-os Isopropyl alkoholt használj.
Nem megfelelő köttetés	- A CND™ Shellac™ gél lakkot mindig a használati útmutató szerint köttesd. - A teljes rendszer része a CND™ LED lámpa. - A kezeket mindig a kialakításnak megfelelően kell elhelyezni a CND™ LED lámpában. - Izzók élettartama – CND™ LED lámpa: A lámpa LED egységei nem cserélhetők. Várható élettartamuk 10 000 munkaóra. A napi szolgáltatások száma befolyásolja a lámpa/LED egységek élettartamát.

A SZÍNES RÉTEG RÁNCOSODIK, HÚZÓDIK A SZABADSZÉL FELÉ	
KIVÁLTÓ OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A színes Shellac™ üveg nincs felrázva	A színes Shellac™ gél lakkot minden esetben alaposan rázd fel használat előtt az oldószerek és pigmentek megfelelő keveredéséért.
A szabadszél nincs teljesen lezárva	A szabadszélet minden réteg felvitelekor érdemes lezárni. Így biztosítod a tökéletes fedést és megfelelő köttetést.
LEPATTOGÁS A SZABADSZÉLNÉL	
KIVÁLTÓ OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Túl vastag anyagfelvitel	Dolgozz vékony rétegekkel a tökéletes köttetés érdekében.
A szabadszél nincs teljesen lezárva	A szabadszélet minden réteg felvitelekor érdemes lezárni. Így biztosítod a tökéletes fedést és megfelelő köttetést.
Lemezesen szétváló természetes köröm	Felvitel előtt minden felválást egyenletessé tehetsz egy 240 grites Koala Buffer™ segítségével.
Nem megfelelő köttetés vagy túlköttetés	- A CND™ Shellac™ gél lakkot mindig a használati útmutató szerint köttesd. - A teljes rendszer része a CND™ LED lámpa. - A kezeket mindig a kialakításnak megfelelően kell elhelyezni a CND™ LED lámpában. - Izzók élettartama CND™ LED lámpa: A lámpa LED egységei nem cserélhetők. Várható élettartamuk 10 000 munkaóra. A napi szolgáltatások száma befolyásolja a lámpa/LED egységek élettartamát.

FOLTOK A TERMÉSZETES KÖRMÖN OLDÁS UTÁN	
KIVÁLTÓ OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Erősen pigmentált színek alkalmazásakor, száraz, törékeny, lemezesen szétváló vagy sérült természetes körmön	Első színes réteggként egy kevésbé pigmentált CND™ SHELLAC™ árnyalatot vigyél fel, kötsd. Ezután jöhet a sötétebb, erősen pigmentált árnyalat a használatnak megfelelően.
A termék nem teljesen kerül eltávolításra az oldás során	Egyszerre csak egy ujjról távolítsd el a CND™ leoldó fóliát. Ha marad a körmön még anyag, egy új CND™ leoldó fóliát itass át CND™ OFFLY FAST™ ápoló leoldóval, és hagyd hatni még a körmön. A fólia eltávolítása után narancsfa pálca segítségével távolítsd el óvatosan a körömlemezről a maradékot, illetve egy, CND™ OFFLY FAST™ ápoló leoldóval átitatott szálmentes törő segítségével töröld át a körömlemezt.
ELSZÍNEZŐDÖTT SZABADSZÉL	
KIVÁLTÓ OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Túl vastag anyagfelvitel a szabadszélénél	A megfelelő köttetés érdekében minden egyes réteget vékonyan kell felvinni. Ne legyen felesleges anyag a szabadszélénél.
Nem megfelelő köttetés	- A CND™ Shellac™ gél lakkot mindig a használati útmutató szerint kötsd. - A teljes rendszer része a CND™ LED lámpa. - A kezeket mindig a kialakításnak megfelelően kell elhelyezni a CND™ LED lámpában. - Izzók élettartama - CND™ LED lámpa: A lámpa LED egységei nem cserélhetőek. Várható élettartamuk 10 000 munkaóra. A napi szolgáltatások száma befolyásolja a lámpa/LED egységek élettartamát.

FAKULÁS, BEMATTULÁS	
KIVÁLTÓ OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A gél lakkot különböző oldószereknek, vegyszereknek tesszük ki	- Minimalizáld a magas klórtartalmú vízben töltött időt. Használj SOLAROIL™ köröm- és bőrápoló olajat. - Kerüld a különböző oldószerek alapú termékeket. Ilyenek például a barnítókrémek, bőrfehéritők, illóolajok és rovarriasztók. - Használat után moss kezet szappanos vízzel alaposan. Használj SOLAROIL™ köröm- és bőrápoló olajat.
Túlzott napfénynek való kitettség	Minimalizáld a napon töltött időt, főleg, ha az előző pontban szereplő termékeket használtad.
A TERMÉK NEM TÁVOLÍTHATÓ EL A KÖRMÖKRŐL	
KIVÁLTÓ OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
2-3 hétnél tovább fennhagyott gél lakkozás: minél tovább marad fent, a leoldó folyadéknak annál több idő kell, hogy a rétegeken áthatoljon	A gyors eltávolítás érdekében mindig azonos időközönként (2-3 hét) add az időpontokat.
A CND™ leoldó fóliák egyszerre kerülnek le minden körömről	Egyszerre csak egy ujjról távolítsd el a CND™ leoldó fóliát. Ha marad a körmön még anyag, egy új CND™ leoldó fóliát itass át CND™ OFFLY FAST™ ápoló leoldóval, és hagyd hatni még a körmön. A fólia eltávolítása után narancsfa pálca segítségével távolítsd el óvatosan a körömlemezről a maradékot, illetve egy, CND™ OFFLY FAST™ ápoló leoldóval átitatott szálmentes törő segítségével töröld át a körömlemezt.
RÁNCOSODÁS	
KIVÁLTÓ OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A túl vastagon felvitt termék nem köt meg teljesen	Mindig vékony rétegekkel dolgozz a tökéletes köttetés érdekében. A minimális ráncosodás néha korrigálható CND™ Shellac™ Top Coat alkalmazásával.
Nem megfelelő köttetés	Minden esetben CND™ LED lámpával kötsd, így teljes a rendszer.
FELVÁLÁS A KÖRÖMLEMEZRŐL	
KIVÁLTÓ OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Túl vastag anyagfelvitel	Mindig vékony rétegekkel dolgozz a tökéletes köttetés érdekében.
A szabadszél nincs teljesen lezárva	A szabadszélet minden réteg felvitelekor érdemes lezárni. Így biztosítod a tökéletes fedést és megfelelő köttetést.

FELVÁLÁS A KÖRÖMLEMEZRŐL	
KIVÁLTÓ OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Bőroldó, szappan- vagy kézfertőtlenítő maradvány a körömlemezen	Minden esetben alapos, szappanos kézmosás, majd a szappan megfelelő eltávolítása a termékek használata után. Töröld szárazra a kezeket.
A körömlemezbe szívódó nedvesség	- Kerüld el a körömök néhány percnél hosszabb áztatását. - Alternatív megoldásként a vendég mosson alaposan kezet a szolgáltatás előtt, majd törölje szárazra kezeit.
Túl vastag anyagfelvitel	Minden esetben vékony rétegekkel dolgozz a tökéletes köttetés érdekében.
Helytelen köttetés	- A CND™ Shellac™ gél lakkot mindig a használati útmutató szerint kötsd. - A teljes rendszer része a CND™ LED lámpa. - A kezeket mindig a kialakításnak megfelelően kell elhelyezni a CND™ LED lámpában. - Izzók élettartama - CND™ LED lámpa: A lámpa LED egységei nem cserélhetők. Várható élettartamuk 10 000 munkaóra. A napi szolgáltatások száma befolyásolja a lámpa/LED egységek élettartamát.
Nem megfelelő körömelőkészítés: bőrmaradványok, természetes olajok vagy szennyeződés a körömlemezen	- Manikűrözz - távolítsd el az elhalt körömbőrt a körömlemezről. - Bőrfeltolóval óvatosan emeld meg a letapadt bőrt. A könnyebb eltávolítás érdekében használj CuticleAway™ bőroldó folyadékot. - Használata után minden esetben alapos kézmosás következik, szappanos vízzel. Töröld szárazra a körmőket. - Bőrkaparó segítségével távolítsd el a fellazított bőrt a körömlemezről. - A felületi szennyeződéseket CND SCRUBFRESH™ előkészítő folyadék és szálmentes törő segítségével távolítsd el.

CSÍKOZÓDÁS	
KIVÁLTÓ OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A színes lakk üvege nincs alaposan felrázva	Az üvegeket minden esetben alaposan rázd fel, az oldószerek és pigmentek megfelelő keveredése érdekében.
Túl vastag anyagfelvitel	Vékony rétegekkel dolgozz a tökéletes köttetés érdekében.
Nem megfelelő szögben tartott ecset	Az ecsetet a körömlemezzel párhuzamosan tartsd, a sörtek a körömlemezhez simuljanak. Ne ferd a körömfelszín az ecset hegyével, és ne nyomd rá az ecsetet felvitel során.